

تجربة رقم (٢)

أنتاج البولي فورمالديهايد بالبلمرة الايونية السالبة



تتضمن البلمرة الايونية تكوين مراكز فعالة موجبة (كاتيونية) أو سالبة (أنيونية) وتدعى هذه الايونات في الكيمياء العضوية بأيونات الكربونيوم وايونات الكربونيون .

تشتمل مرحلة البدء في البلمرة الايونية أنتقال أيون أو مزدوج الكتروني الى المونمر مكونة بذلك مزدوج أيوني (Ion pair) أحدهما هو المركز الفعال أو الايون النامي ويدعى الآخر بالايون المرافق الذي يبقى بالقرب من ايون النامي ، وللايون المرافقة تأثير كبير على سرعة البلمرة الايونية . أما مرحلة التكاثف فتتضمن توغل المونمر بين المزدوج الأيوني وأضافته الى المركز الفعال النامي مكونة مركز فعال جديد . وتمتاز مرحلة التكاثف في هذه البلمرة بسرعتها الفائقة وتكوين السلاسل البوليمرية الطويلة في فترة قصيرة من الزمن.


أما مرحلة الانتهاء فلا تحصل إطلاقاً بطريقة ازدواج الايونات كما هو الحال في البلمرة ذات النمو المتسلسل الجذري.

ويعد من أهم البوليمرات المحضرة بهذه الطريقة هو البولي فورمالديهايد أو مايعرف براتنج الاستيل (Acetal resin) أو السيلكون (Celcon)، أو بولي أوكسي مثيلين (Polyoxymethylene) حيث تتم البلمرة باستخدام الامينات الثالئية الليفاتية كعامل بادئ تبدأ مرحلة البدء بتفاعل أملاح الامونيوم الرباعية، الناتجة من تفاعل الامين الثالشي مع الماء أو الكحول أو بعض العوامل المساعدة المشاركة الاخرى ، مع الفورمالديهايد ويعتقد بأن التفاعل يجري على النحو التالي:


١. البدء



٢. التكاثف



٣. الانتهاء



❖ طريقة العمل:

١. ضع (5 ml) من محلول الفورمالديهايد بتركيز 30% في دورق دائري القعر.
٢. أضف اليه قطرة واحدة من مادة ثلاثي أثيل أمين كعامل مساعد.
٣. صعد المزيج مباشرة لمدة ساعة .
٤. برد المزيج البوليمري وحولي الناتج الى زجاجة ساعة موزونة .
٥. ضع النموذج في غرفة تفريغ الغازات لمدة يومين ليتبخر الماء والفورمالديهايد الغير متبلور .
٦. وزن البوليمر المتكون والذي يكون بشكل مسحوق أبيض ثم تحسب نسبة التحويل.

❖ الحسابات:

$$\text{نسبة التحويل (\%)} = \frac{\text{وزن البوليمر}}{\text{وزن المونمر}} * 100$$