


الإيزومرات البوليمرية: تعريف مهم مع القانون

هي مركبات لها نفس الصيغة الكيميائية ولكنها تختلف في الصيغة البنائية، أي كيفية ارتباط الذرات أو تركيب مجموعة من الذرات على السلسلة البوليمرية.




ومن المعروف أن:

عدد الأشكال الفراغية = عدد ذرات الكربون + 1


هناك أشباه تنشأ من مونمر واحد بحيث تختلف البوليمرات الناتجة في كيفية اتصال الوحدات التركيبية مع بعضها هناك ثلاث أنواع من الاتصال هي ((رأس - رأس)) أو ((رأس - ذيل)) أو ((ذيل - ذيل)) حيث يعتمد الارتباط على طبيعة البوليمر وعلى ظروف البلمرة .

ثانياً: البلمرة التكتيفية (البلمرة ذات النمو الخطوي):



هي عملية الحصول على بوليمرات عن طريق تفاعل مونمر واحد أو أكثر ويحتوي كل مونمر على مجموعتين فعاليتين Functional groups على الأقل ، ويجري التفاعل عن طريق تفاعلات متعاقبة تكون مصحوبة بتكوين جزيئات صغيرة مثل الماء أو الامونيا أو كلوريد الهيدروجين... وغيرها كنواتج عرضية. ترتبط المونمرات في حالة البلمرة التكتيفية لتكوين ما يعرف بالدايمر Dimer، حيث تتكون جزيئة ماء نتيجة لتفاعل التكتيف وكما يلي:



يمكن للدايمر المتكون أن يتفاعل مع جزيئة مونمر أخرى ليعطي ما يعرف بالترايمر Trimer وكما يلي:



وقد يتفاعل الدايمر مع دايمر آخر ليعطي ما يعرف بالتترايمر Tetramer وكما يلي:



وتستمر عملية التفاعل فنحصل على البنتامير والهكسامير... الخ الى أن تتكون سلسلة بوليمرية طويلة ذات وزن جزيئي عالي.

خصائص البلمرة التكثيفية:

١- إن المونمرات المستخدمة في عملية البلمرة تحتوي على الأقل مجموعتين فعاليتين متشابهتين أو مختلفتين، حيث نحصل على بوليمر خطي عند بلمرة مونمر يحتوي على مجموعتين فعاليتين، ونحصل على بوليمر متشابك عند بلمرة مونمرات تحتوي على أكثر من مجموعتين فعاليتين.


٢- تفاعلات البلمرة التكثيفية هي تفاعلات عكسية Reversible reaction حيث يحصل توازن كيميائي بعد فترة من بدء التفاعل، وللحصول على بوليمر ذو وزن جزيئي عالي يجب الإخلال بالتوازن عن طريق التخلص من النواتج الثانوية ويتم ذلك بطرق مختلفة إما عن طرق فيزيائية كإجراء التفاعل تحت ضغط مخلخل، أو بطرق كيميائية عن طريق إضافة مواد كيميائية تتفاعل مع النواتج الثانوية.

٣- يرافق معظم التفاعلات التكثيفية البوليمرية تكوين جزيئات صغيرة كنواتج عرضية ثانوية مما يؤثر على سير عملية البلمرة.

٤- الوحدات التركيبية للبوليمرات التكثيفية تختلف عن المونمرات في الصيغة الجزيئية، حيث تكون عدد الذرات في صيغة المونمر أكثر من صيغة الوحدات المتكررة في البوليمر.

٥- يستهلك معظم المونمر في المراحل الأولى من التفاعل، وتكون سرعة البلمرة بطيئة عند درجة حرارة الغرفة وتزداد مع زيادة درجة الحرارة.

٦- تمتاز البوليمرات التكثيفية بشكل عام بوجود مجاميع رابطة Interlinkage groups بين الوحدات التركيبية مثل البولي استرات أو البولي أميدات.. الخ.



٧- في البلمرة ذات النمو المتسلسل فإن الحركية Kinetics تتم بأن تنشأ كل جزيئة بوليمرية من مركز فعال، وتتفاعل متسلسل واحد في وقت قصير جداً وعندما ينتهي التفاعل المتسلسل فإن الجزيء البوليمرية لا تعاني أية تفاعلات أخرى ولذلك لا يحصل أي تغيير في الوزن الجزيئي بعد تكوين البوليمر.....، أما في البلمرة التكثيفية فإن جزيئة البوليمر تتكون من عدة تفاعلات منفصلة وفي المراحل الأخيرة فقط تحصل معظم التفاعلات بين جزيئات البوليمر المتوسطة الوزن الجزيئي، ولذلك فإن الوزن الجزيئي يزداد كلما استمرت عملية البلمرة.

٨- ضرورة استخدام مونمرات نقية وذلك بضمان وجود النسب الصحيحة للمونمرات المستخدمة في تفاعل ، إضافة إلى أن الشوائب تؤدي إلى تفاعلات جانبية غير مرغوبة وبالتالي تؤثر على الوزن الجزيئي وتغير شكل الجزيئة البوليمرية.


تفاعلات البلمرة التكثيفية:

أ: تفاعلات تتضمن ميكانيكية الإضافة إلى الكربونيل ثم الحذف:

يعتبر هذا التفاعل من أكثر التفاعلات الكيميائية استعمالاً في تحضير البوليمرات التكثيفية. يتضمن هذا التفاعل خطوتين أساسيتين:

١- خطوة الإضافة الى الاصرة المزدوجة لمجموعة الكربونيل في الحوامض الكربوكسيلية أو مشتقاتها لتكوين مركب وسطي قلق.


٢- خطوة الحذف حيث يتجزأ المركب الوسيط ويفقد جزيئات صغيرة تعتبر نواتج ثانوية.




يشمل هذا التصنيف عدد كبير من التفاعلات التكثيفية:


أ-تفاعلات الحوامض الكربوكسيلية الثنائية القاعدة مع الكحولات الثنائية لاننتاج البولي أسترات ويتم هذا التفاعل بوجود عامل مساعد قاعدي أو حامضي

ب- تفاعلات الحوامض الكربوكسيلية الثنائية القاعدة مع المركبات الثنائية الامين لتكوين البولي أميدات **Polyamide** يمكن تعجيل هذه باستعمال بعض العوامل المساعدة كالحوامض القوية أو أملاحها حيث يتم تسخين المواد المتفاعلة فيتكون الماء كناتج عرضي ويزال من وسط التفاعل تحت الضغط المخلخل وكما يلي:





وتعتبر هذه الطريقة أعلاه مهمة لتحضير النايلون تجارياً حيث تشير أرقام النايلون الى عدد ذرات الكربون في الامين الداخل في التفاعل وكذلك عدد ذرات الكربون للحامض الكربوكسيلي الداخل في التفاعل كما في الامثلة الآتية:






سؤال مهم جدا : اكتب معادلة تكوين نايلون 88 ونايلون 610؟

ج- تفاعلات الكلوريدات الحامضية والحوامض اللامائية reaction of acid chlorides and anhydrides تتميز
كلوريدات الحوامض اللامائية بفاعليتها الشديدة للتفاعل مع الكلايكولات أو المركبات الثنائية الامين لتكوين لبولي استرات
أو البولي أميدات على التوالي كما في المعادلات الآتية:



ان تفاعلات الحوامض مع الكلايكولات مستعملة بكثرة لغرض انتاج الراتنجات الألكيدية Alkyde resins، ولعل أهم هذه
التفاعلات هو تفاعل حامض الفثاليك اللامائي Phthalic anhydride مع كلايكول الاثلين:



تجري هذه التفاعلات على مرحلتين، المرحلة الأولى يتكون فيها حامض الهيدروكسي الكربوكسلي hydroxy acid وتكون
هذه الخطوة سريعة، وفي المرحلة الثانية يتحول الحامض الهيدروكسي ببطئ الى بولي استر.

ب: تفاعلات مجموعة الكربونيل المتضمنة على الاضافة ثم التعويض:


ان أهم تفاعلات هذا الصنف من البلمرة هي تفاعلات الالدهايدات مع الكحولات، والتي تتم بخطوتين:

١- خطوة الاضافة الى الاصرة المزدوجة في مجموعة الكربونيل.

٢- ثم تتبعها خطوة التعويض.


ان هذا النوع من التفاعلات يستخدم على نطاق تجاري لتحضير بعض البوليمرات المهمة صناعياً كالبولي استيرالات وكذلك راتينجات الميلامين - فورمالديهايد melami - formaldehyde، وراتنجات الفينول - فورمالديهايد phenol - formaldehyde resin، وراتينجات اليوريا - فورمالديهايد Urea - formaldehyde resin. ويمكن توضيح خطوتي الاضافة والتعويض في المعادلات التالية **لتحضير البولي اسيتال:**

سؤال مهم جدا: حضر البولي اسيتال؟



ج: تفاعلات التعويض الباعثة عن النواة (النيوكلوفيلية):

تستعمل هذه التفاعلات في تحضير عدد من البوليمرات التجارية، ولعل أهمها في الوقت الحاضر هي **راتينجات الايبوكسي** Epoxy resins تحضر من الأيبوكسيدات بوجود عوامل مساعدة نيوكلوفيلية كقواعد لويس مثلاً:




سؤال مهم جدا: حضر راتنج الايبوكسي او حضر بوليمر يستخدم كمادة لاصقة؟

مجال استخدام الايبوكسي كمادة لاصقة باضافة مادة معالجة ومن المواد المعالجة الامينات الثالثية R_3N حيث تتفاعل مع الراتنج الايبوكسي بسهولة وبدرجة حرارة الغرفة.

د: تفاعلات الاضافة الى الاصرة المزدوجة:

من الامثلة عليه تحضير بوليمر يعرف بالبولي يوريثان ويحضر من تفاعل ثنائي ايزوسيانات مع كحولات ثنائية الهيدروكسيل:



سؤال مهم جدا: حضر البولي يوريثان او الاسفنج الصناعي؟

الراتينجات Resin: تعريف مهم جدا

عبارة عن بوليمرات ذات أوزان جزيئية واطنة وتعرف بالبوليمرات الابتدائية أو الأولية والتي تحتوي في تركيبها على مجاميع فعالة لها القابلية على التفاعل تحت ظروف معينة مؤدية إلى تكوين بوليمرات ذات أوزان جزيئية عالية.

راتينجات الفينول – فورمالديهايد Phenol – Formaldehyde resins:

يعرف تجارياً باسم الفينوبلاست Phenoplast وهو نوعين وكما يلي:


١. الريسول Resole:

نوع التفاعل : إضافة وتعويض لمجموعة الكربونيل مهم جدا

يتكون من تفاعل الفينول مع الفورمالديهايد في وسط قلدي وبوجود وفرة من الفورمالديهايد وعند معاملة بالحرارة يتحول الى بوليمر صلب مهم جدا

المرحلة الاولى تتضمن اضافة ايون الفينوكسيد الى الفورمالديهايد لتعطي أورثو وبارا ميثايلول.


ا- بوجود القاعدة يتم تقوية النيوكلو فيل (الفينول) وتحويله الى ايون الفينوكسيد المستقر بالرنين ويحتوي على ثلاث مواقع فعالة الاورثو والبارا , ثم هجوم النيوكلو فيل القوي على الالكتروفيل الضعيف (الكاربونيل)






ايون الفينوكسيد مستقر بالرنين (يحتوي على ثلاثة مواقع فعالة موقعين في اورثو وموقع في بارا)

سؤال مهم جدا / ما الغرض من اضافة هيدروكسيد الصوديوم في تحضير الريسول ؟

لان بوجود القاعدة يتم تقوية النيوكلو فيل (الفينول) وتحويله الى ايون الفينوكسيد المستقر بالرنين ويحتوي على ثلاث مواقع فعالة الاورثو والبارا , ثم هجوم النيوكلو فيل القوي على الالكتروفيل الضعيف (الكاربونيل)




ب- ولان الفينوكسيد يمتلك ثلاث مواقع فعالة لذا يتكون مزيج من احادي وثنائي وثلاثي هيدروكسي ميثايل فينول




وتعتبر هذه المركبات عضوية بسيطة وسطوية تكون بهينة سائلة وهي مشتقات كحولية للفينول لا تعتبر بوليمرات.

المرحلة الثانية :


أ- تتضمن تفاعل تكثيف بفقدان جزيئة ماء بهجوم ايون فينوكسيد اخر على ناتج المرحلة الاولى



ب- ثم يستمر تفاعل الناتج اعلاه مع جزيئة فورمالديهايد اخرى




ج- وتعاد الميكانيكية نفسها وبالنتيجة تتكون بوليمرات خطية مثل الناتج التالي



Linear resole

وهو بوليمر خطي ذو وزن جزيئي واطيء نسبيا، ذائب بالوسط القاعدي ويلين او ينصهر بالحرارة (مطاوع للحرارة) ويمكن اعادة تشكّلة ويحتوي على مجاميع من الميثنول (CH_2OH) ويدعى ريسول

المرحلة الثالثة : عند تسخين البوليمر الى درجات حرارة اعلى وبوجود وفرة من الفورمالديهايد يؤدي الى تكوين سلاسل متشابكة بجسور من المثلين $-\text{CH}_2-$ وبذلك يكون بوليمر متصلب بالحرارة (غير مطاوع للحرارة) وغير ذائب وذو وزن جزيئي عالي ويدعى رزن فينول فورمالديهايد.




رزن فينول- فورمالديهايد

سؤال مهم جدا / مواصفات البوليمر في كل مرحلة ؟

٢. النوفولاك Novolac:


يتكون من تفاعل الفينول مع الفورمالديهايد في وسط حامضي وبوجود وفرة من الفينول

يتم تقوية الفورمالديهايد بوجود وسط حامضي الى الكتروفيل قوي ثم يتم التفاعل بينه وبين الفينول



ما سبب اضافة الحامض في تحضير النوفولاك ؟ سؤال مهم جدا

لان الحامض يقوي الفورمالديهايد ويحوله من الكتروفيل ضعيف الى الكتروفيل قوي ثم يتم التفاعل بينه وبين الفينول



النوفولاك هو بوليمر خطي. مطاوع للحرارة. قابل للصهر وذو وزن جزيئي متوسط ولا يحتوي على مجاميع الميثيلول (المجاميع الكحولية) في تركيبه ويتم تصلب النوفولاك اي تحولة الى شبكة ثلاثية الابعاد باضافة زيادة من الفورمالديهايد.

مواصفات النوفولاك ؟